



# BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Handlowa 15, 81-061 Gdynia  
tel./fax 058 667 19 99

## Świadectwo badania kruszywa nr 109/K/11

Zlecniodawca: **Granit IP**  
84-240 Reda

Sposób pobrania próbki: Zlecniodawca dostarczył próbkę do badań.


Badane kruszywo: kruszywo drobne 0/4 mm - Niedamowo III

Data dostarczenia próbki: 01.06.2011 r.

Metoda badania: PN-EN 933-1:2000 "Oznaczanie składu ziarnowego."

### Wyniki badań

Kruszywo: 0/4 mm	wilgotność 3,2%				Data badania: 02-03.06.11				
Sito o boku oczka # [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	2,8	4,0	5,6
Przesiew %	2,0	3,7	14,4	45,3	74,8	91,7	96,6	99,5	100,0
Zawartość pyłów mineralnych	2,0 %								



Uwagi: Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.  
Niniejsze świadectwo badania bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane  
inaczej, jak tylko w całości.

**BARG M.B. GDAŃSK**  
Sp. z o.o.  
81-061 Gdynia, ul. Handlowa 15  
NIP PL 583-24-18-238

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.  
*Marcin Jezewski*  
mgr inż. Marcin Jezewski  
DYREKTOR DS. BADAŃ I ROZWOJU